

CHOIX DE BOIS LISTONE GIORDANO®

ELEGANT (Fibramix)

Veine mixte. Les lames peuvent présenter des variations de couleurs et des petits nœuds.

Sur celles de grand format (largeur à partir de 140 mm), les nœuds peuvent aussi être mastiqués ou partiellement fermés.

STANDARD

Veine mixte et variations de couleur. Les lames peuvent présenter des nœuds et de la maille marquée.

UNICA

Veine mixte et variations de couleur. Présence de nœuds qui peuvent aussi être mastiqués ou partiellement fermés.

Pour certaines essences, présence possible d'aubier sur quelques lames.

CHARME (Country)

Veine mixte et variations de couleur.

Dans le Chêne présence importante de nœuds, également mastiqués ou partiellement fermés.

Dans les essences tropicales, en plus des contrastes de couleur très marqués, peuvent être visibles des formations minérales, typiques de la structure de ces bois.

ESPRIT

Veine mixte, hétérogénéité naturelle des teintes, présence marquée et importante de fissures mastiquées ou ouvertes, ainsi que des nœuds adhérents mastiqués ou partiellement fermés.

ESPRIT (Réserve)

Veine mixte, évidente hétérogénéité des teintes, présence marquée et importante de nœuds, même de grande dimension, adhérents, mastiqués ou partiellement fermés, de fissures mastiquées ou ouvertes et de signes typiques de l'essence du bois. Certaines lames peuvent présenter des traces d'aubier.

Dans les versions Mareggiata, la surface du bois met en valeur la structure des nœuds, les fissures, les masticages et les caractéristiques plus naturelles de l'essence de bois.

RIGATA (*disponible uniquement pour les produits Slide et Foxtrot en bois noble épais 1mm et pour les produits Loop et Factum*)

Bois de fil, homogénéité de la veine et de la teinte. Présence de petits nœuds, parfois ouverts, et des marques naturelles du bois

Les fissures non mastiquées, caractéristiques standards et typiques du produit, peuvent devenir marquées si le parquet est exposé à des conditions climatiques particulièrement sévères.

Le bois est un matériau sujet au gonflement ou au retrait en fonction des conditions d'humidité et température auxquelles il est exposé; des variations importantes de ces conditions peuvent provoquer des décollements ou la perte de compacité du mastic.

Les parquets de la collection Listone Giordano® Atelier présentent des caractéristiques hétérogènes quant à leur aspect, typiques des fabrications réalisées à la main. Les différences éventuelles visibles d'une lame à l'autre ou sur une même lame (par exemple dans la planéité des surfaces, dans la rugosité ou dans les nuances de couleur) ne doivent pas être considérées comme des défauts, mais bien comme des caractéristiques de l'aspect authentique du produit.

Les parquets de la collection Listone Giordano® Natural Genius offrent des caractéristiques d'aspect et de dimensions typiques des fabrications faites à la main et en petites quantités.

Le caractère artisanal de la fabrication et des traitements effectués sur les sols de ligne Listone Giordano® Atelier et Listone Giordano® Natural Genius fait que le résultat, tant en termes de surface que de tonalité de couleur, peut différer d'un lot à l'autre. Si plusieurs largeurs sont combinées, il est probable que le matériau fourni présente une non-uniformité de tonalité de couleur.

Le bois est un matériau naturel, extrêmement diversifié.

Les photos et les descriptions contenues dans ce document ne peuvent pas représenter, de manière complète et exacte, l'aspect de chaque produit. Elles doivent donc être considérées comme indicatives et sans aucune valeur contractuelle.

CARACTERISTIQUES DES CHOIX DE BOIS(Selon les exigences de la norme EN13489 - Eléments de parquet contrecollé - *Classe ouverte*)

CARACTERISTIQUES	ELEGANT (FIBRAMIX)	UNICA	CHARME (COUNTRY)
Aubier	Admis pour le Noyer Non admis pour le Chêne	Admis pour le Noyer Non admis pour le Chêne	Admis pour le Noyer Non admis pour le Chêne
Nœuds <i>(sains, attachés, pourris)</i>	Chêne et autres bois: admis / diamètre < 12 mm Noyer: admis / diamètre < 20 mm	Chêne et autres bois: admis / diamètre < 25 mm Noyer: admis / diamètre < 40 mm	Chêne et autres bois: admis / diamètre < 25 mm Noyer: admis / diamètre < 40 mm
Tâche jaune	Admise	Admise	Admise
Fentes	Non admises	Non admises	Non admises
Présence d'écorces	Non admise	Non admise	Non admise
Coup de Foudre	Non admis	Non admis	Non admis
Fibre tordue	Admise	Admise	Admise
Déviation de la fibre	Admise	Admise	Admise
Coeur sain	Admis	Admis	Admis
Variations de couleurs <i>(incluant Coeur rouge, Coeur noir, etc.)</i>	Admis	Admis	Admis
Traces sur la couche noble	Non admis	Non admis	Non admis
Rayon médullaire (mailles)	Admis	Admis	Admis
Alteration biologique	Non admise	Non admise	Non admise

CARACTERISTIQUES	STANDARD	ESPRIT	ESPRIT (RESERVE)	RIGATA*
Aubier	Admis	Non admis	Admis	Non admis
Nœuds <i>(sains, attachés, pourris)</i>	Admis avec diamètre < 25 mm	Admis avec diamètre < 60 mm	Admis avec diamètre < 60 mm	Admis avec diamètre < 1 mm
Tâche jaune	Admise	Admise	Admise	Admise
Fentes	Non admises	Non admises	Non admises	Non admises
Présence d'écorces	Non admise	Non admise	Non admise	Non admise
Coup de Foudre	Non admis	Non admis	Non admis	Non admis
Fibre tordue	Admise	Admise	Admise	Non admise
Déviation de la fibre	Admise	Admise	Admise	Admise
Coeur sain	Admis	Admis	Admis	Admis
Variations de couleurs <i>(incluant Coeur rouge, Coeur noir, etc.)</i>	Admis	Admis	Admis	Admis
Traces sur la couche noble	Non admis	Non admis	Non admis	Non admis
Rayon médullaire (mailles)	Admis	Admis	Admis	Admis
Alteration biologique	Non admise	Non admise	Non admise	Non admise

*disponible uniquement pour les produits Slide et Foxtrot en bois noble épais 1 mm et pour les produits Loop et Factum

Parties non visibles: toutes les caractéristiques sont autorisées sans limites de dimensions ou de quantités si elles ne compromettent pas la résistance à l'usure ou ne portent pas atteinte à la qualité du parquet.

Pendant les processus de production et de contrôle qualité, toutes les dimensions et les caractéristiques ci-dessus sont évaluées par l'œil d'opérateurs qualifiés, sans utilisation de dispositif de mesure.

Par conséquent, les dimensions indiquées sont nécessairement accompagnées de tolérances.

GC 01 – Janvier 2024