# CHOIX DE BOIS LISTONE GIORDANO®

## **ELEGANT (Fibramix)**

Veine mixte. Les lames peuvent présenter des variations de couleurs et des petits nœuds.

Sur celles de grand format (largeur à partir de 140 mm), les nœuds peuvent aussi être mastiqués ou partiellement fermés.

Dans l'essence Noyer d'Amerique, présence possible d'aubier sur quelques lames.

#### **STANDARD**

Veine mixte et variations de couleur. Les lames peuvent présenter des nœuds et de la maille marguée.

### **UNICA**

Veine mixte et variations de couleur. Présence de nœuds qui peuvent aussi être mastiqués ou partiellement fermés. Pour certaines essences, présence possible d'aubier sur quelques lames.

# **CHARME (Country)**

Veine mixte et variations de couleur.

Dans le Chêne et le Noyer d'Amerique présence importante de nœuds, également mastiqués ou partiellement fermés. Dans les essences tropicales, en plus des contrastes de couleur très marqués, peuvent être visibles des formations minérales, typiques de la structure de ces bois.

Dans l'essence Noyer d'Amerique, présence possible d'aubier sur quelques lames.

#### **ESPRIT**

Veine mixte, hétérogénéité naturelle des teintes, présence marquée et importante de fissures mastiquées ou ouvertes, ainsi que des nœuds adhérents mastiqués ou partiellement fermés.

Dans l'essence Noyer d'Amerique, présence possible d'aubier sur quelques lames.

#### ESPRIT (Réserve)

Veine mixte, évidente hétérogénéité des teintes, présence marquée et importante de nœuds, même de grande dimension, adhérents, mastiqués ou partiellement fermés, de fissures mastiquées ou ouvertes et de signes typiques de l'essence du bois.

Certaines lames peuvent présenter des traces d'aubier.

Dans les versions Mareggiata, la surface du bois met en valeur la structure des nœuds, les fissures, les masticages et les caractéristiques plus naturelles de l'essence de bois.

#### RIGATA

(disponible uniquement pour les produits Slide et Foxtrot en bois noble épais 1 mm et pour les produits Loop et Factum) Bois de fil, homogénéité de la veine et de la teinte. Présence de petits nœuds, parfois ouverts, et des marques naturelles du bois

Les fissures non mastiquées, caractéristiques standards et typiques du produit, peuvent devenir marquées si le parquet est exposé à des conditions climatiques particulièrement sévères.

Le bois est un matériau sujet au gonflement ou au retrait en fonction des conditions d'humidité et température auxquelles il est exposé; des variations importantes de ces conditions peuvent provoquer des décollements ou la perte de compacité du mastic.

Les parquets de la collection Listone Giordano<sup>®</sup> Atelier présentent des caractéristiques hétérogènes quant à leur aspect, typiques des fabrications réalisées à la main. Les différences éventuelles visibles d'une lame à l'autre ou sur une même lame (par exemple dans la planéité des surfaces, dans la rugosité ou dans les nuances de couleur) ne

# Listone Giordano

doivent pas être considérées comme des défauts, mais bien comme des caractéristiques de l'aspect authentique du produit.

Les parquets de la collection Listone Giordano<sup>®</sup> Natural Genius offrent des caractéristiques d'aspect et de dimensions typiques des fabrications faites à la main et en petites quantités.

Le caractère artisanal de la fabrication et des traitements effectués sur les sols de ligne Listone Giordano® Atelier et Listone Giordano® Natural Genius fait que le résultat, tant en termes de surface que de tonalité de couleur, peut différer d'un lot à l'autre. Si plusieurs largeurs sont combinées, il est probable que le matériau fourni présente une non-uniformité de tonalité de couleur.

Le bois est un matériau naturel, extrêmement diversifié.

Les photos et les descriptions contenues dans ce document ne peuvent pas représenter, de manière complète et exacte, l'aspect de chaque produit. Elles doivent donc être considérées comme indicatives et sans aucune valeur contractuelle.

#### CARACTERISTIQUES DES CHOIX DE BOIS

(Selon les exigences de la norme EN13489 - Eléments de parquet contrecollé - Classe ouverte)

Parties non visibles: toutes les caractéristiques sont autorisées sans limites de dimensions ou de quantités si elles ne compromettent pas la résistance à l'usure ou ne portent pas atteinte à la qualité du parquet.

Pendant les processus de production et de contrôle qualité, toutes les dimensions et les caractéristiques ci-dessous sont évaluées par l'œil d'opérateurs qualifiés, sans utilisation de dispositif de mesure.

Par conséquent, les dimensions indiquées sont nécessairement accompagnées de tolérances

| CARACTERISTIQUES  | ELEGANT (FIBRAMIX)   | CHARME (COUNTRY)   |  |
|---|--|--|--|
| Aubier  | Admis pour le Noyer<br>Non admis pour le Chêne                                       | Admis pour le Noyer<br>Non admis pour le Chêne                                       |  |
| Nœuds<br>(sains, attachés, pourris)                                   | Chêne et autres bois:<br>admis / diamètre < 12 mm<br>Noyer: admis / diamètre < 20 mm | Chêne et autres bois:<br>admis / diamètre < 25 mm<br>Noyer: admis / diamètre < 40 mm |  |
| Tâche jaune   | Admise   | Admise   |  |
| Fentes  | Non admises  | Non admises  |  |
| Présence d'écorces  | Non admise   | Non admise   |  |
| Coup de Foudre  | Non admis  | Non admis  |  |
| Fibre tordue  | Admise   | Admise   |  |
| Déviation de la fibre   | Admise   | Admise   |  |
| Coeur sain  | Admis  | Admis  |  |
| Variations de couleurs<br>(incluant Coeur rouge, Coeur<br>noir, etc.) | Admis  | Admis  |  |
| Traces sur la couche noble  | Non admis  | Non admis  |  |
| Rayon médullaire (mailles)  | Admis  | Admis  |  |
| Alteration biologique   | Non admise   | Non admise   |  |

# Listone Giordano

| CARACTERISTIQUES  | STANDARD                    | UNICA  |  |
|---|-----------------------------|--|--|
| Aubier  | Admis                       | Admis pour le Noyer<br>Non admis pour le Chêne                                       |  |
| Nœuds<br>(sains, attachés, pourris)                                   | Admis avec diamètre < 25 mm | Chêne et autres bois:<br>admis / diamètre < 25 mm<br>Noyer: admis / diamètre < 40 mm |  |
| Tâche jaune   | Admise                      | Admise   |  |
| Fentes  | Non admises                 | Non admises  |  |
| Présence d'écorces  | Non admise                  | Non admise   |  |
| Coup de Foudre  | Non admis                   | Non admis  |  |
| Fibre tordue  | Admise                      | Admise   |  |
| Déviation de la fibre   | Admise                      | Admise   |  |
| Coeur sain  | Admis                       | Admis  |  |
| Variations de couleurs<br>(incluant Coeur rouge, Coeur<br>noir, etc.) | Admis                       | Admis  |  |
| Traces sur la couche noble  | Non admis                   | Non admis  |  |
| Rayon médullaire (mailles)  | Admis                       | Admis  |  |
| Alteration biologique   | Non admise                  | Non admise   |  |

| CARACTERISTIQUES  | ESPRIT                      | ESPRIT (RESERVE)            | RIGATA*                    |
|---|-----------------------------|-----------------------------|----------------------------|
| Aubier  | Non admis                   | Admis                       | Non admis                  |
| Nœuds<br>(sains, attachés, pourris)                                   | Admis avec diamètre < 60 mm | Admis avec diamètre < 60 mm | Admis avec diamètre < 1 mm |
| Tâche jaune   | Admise                      | Admise                      | Admise                     |
| Fentes  | Non admises                 | Non admises                 | Non admises                |
| Présence d'écorces  | Non admise                  | Non admise                  | Non admise                 |
| Coup de Foudre  | Non admis                   | Non admis                   | Non admis                  |
| Fibre tordue  | Admise                      | Admise                      | Non admise                 |
| Déviation de la fibre   | Admise                      | Admise                      | Admise                     |
| Coeur sain  | Admis                       | Admis                       | Admis                      |
| Variations de couleurs<br>(incluant Coeur rouge, Coeur<br>noir, etc.) | Admis                       | Admis                       | Admis                      |
| Traces sur la couche noble  | Non admis                   | Non admis                   | Non admis                  |
| Rayon médullaire (mailles)  | Admis                       | Admis                       | Admis                      |
| Alteration biologique   | Non admise                  | Non admise                  | Non admise                 |

<sup>\*</sup>disponible uniquement pour les produits Slide et Foxtrot en bois noble épais 1 mm et pour les produits Loop et Factum

GC 01 - Novembre 2024